



Filtertechnische Gesellschaft mbH

### Kundendatenblatt

**Aktivkohletyp: UNI 7C 0408**

---

<b>Aussehen</b>	Körnig
<b>Körnung (mm)</b>	Ca. 2,36 – 4,75
<b>Schüttdichte (kg/m<sup>3</sup>)</b>	Ca. 470 +/- 50
<b>Wassergehalt (Gew.-%) Beim Abpacken</b>	< 5
<b>Innere Oberfläche (m<sup>2</sup>/g) (BET Methode)</b>	Ca. 970 +/- 50

Bei den genannten Daten handelt es sich um Richtwerte.