



Filtertechnische Gesellschaft mbH

### Kundendatenblatt

**Aktivkohletyp: UNI 7C 0830**

<b>Aussehen</b>	Körnig
<b>Körnung (mm)</b>	Ca. 0,6 – 2,36
<b>Schüttdichte (kg/m<sup>3</sup>)</b>	Ca. 480 +/- 30
<b>Wassergehalt (Gew.-%) Beim Abpacken</b>	< 5
<b>Jodadsorption (mg/g)</b>	>1000
<b>Schüttdichte nach Klassierung durch Rückspülung (kg/m<sup>3</sup>)</b>	Ca. 430
<b>Innere Oberfläche (m<sup>2</sup>/g) (BET Methode)</b>	Ca. 1150
<b>Härte (Gew.-%)</b>	98
<b>Aschegehalt (Gew.-%)</b>	< 4

Bei den genannten Daten handelt es sich um Richtwerte.